

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 0598635115 - e-mail : info@modenacentroprove.it - www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

MECCANICA

ECOLOGIA

CERAMICA

AUTOMOTIVE

г. Модена, 25/05/21

Spett.le **AO KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD**
STARO-SITNENSKOE SHOSSE
00000 STUPINO - RUSSIAN (RUS) RU

испытываемый МАТЕРИАЛ и/или	Наименование	Ссылка Заказчика	ОТ
	SERIE MALPENSA	Ns ritiro	05/05/2021

К настоящему прилагается отчет по результатам испытаний № **20213509**, в котором приведены результаты требуемых проверок.

MODENA CENTRO PROVE

Директор
Sant'Unione dr. Giuseppe
Заведующий лабораторией
Dr. Sant'Unione Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: 20213509/1

г. Модена, 25/05/21

ЗАКАЗЧИК**АО KERAMOGRANITNIJ ZAVOD - - STARO-SITNENSKOE SHOSSE - 00000 - STUPINO - RUSSIAN (RUS) - RU****испытываемый МАТЕРИАЛ и/или ОБРАЗЕЦ**

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА;

Наименование

SERIE MALPENSA;

Дата получения образца

05/05/2021;

дата принятия образца

05/05/2021;

Вид проведенного испытания

Определение свойств против подскользывания: Зоны с мокрой поверхностью, где ходят босиком; метод проверки хождением; тест на наклонной поверхности

Применяемые стандарт/методика:

DIN 51097:1992

Отступления от стандарта/методики

Нет

Применяемые контрольно-измерительные приборы

Измеритель скольжения (измеритель критического угла наклона) код MCP C150

Этапы, выполняемые субподрядчиком

Нет

Ответственный за отбор образцов

Клиент

Результаты испытаний, представленные в этом Протоколе испытания, относятся только к образцу, отобранному нашими сотрудниками и/или предоставленному Заказчиком в том виде, в котором он был получен.

Идентификационные данные образца были предоставлены Заказчиком. Вся последующая дополнительная информация, предоставленная Заказчиком, будет отмечена в Протоколе испытаний синим цветом. Если информация, предоставленная Заказчиком, влияет на достоверность результатов, MCP снимает с себя ответственность любого рода.

Любые изменения и/или дополнения, внесенные в Протокол испытаний после его первого выпуска, будут выделены посредством подчеркивания текста.

Заказчик обязуется воспроизвести этот документ в полном объеме. Любая форма частичного воспроизведения запрещена.

Оператор p.i. Nassetti Luca	Оператор p.i. Bortolai Alberto	Заведующий отделением керамики P.I. De Pasquale Roberto	Заведующий лабораторией Dr. Sisti Giuseppe
---	--	---	--

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Определение свойств против подскользывания: Зоны с мокрой поверхностью, где ходят босиком; метод проверки хождением; тест на наклонной поверхности

Дата начала испытаний : 12/05/2021

Дата окончания испытаний : 13/05/2021

ОБРАЗЕЦ: Керамическая плитка, обозначенная « **SERIE MALPENSA** »**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Размеры образца (длина - ширина)	1x0.5 m
Ширина межплиточных швов	5 (mm)
Вещество для заполнения межплиточных швов	цементный раствор
Ориентация профилей	Нет
 СРЕДНИЙ УГОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ	 12
КЛАССИФИКАЦИЯ	A

КЛАССИФИКАЦИЯ

Общие средние значения	Класс изделий
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

Оператор p.i. Nassetti Luca	Оператор p.i. Bortolai Alberto	Заведующий отделением керамики P.I. De Pasquale Roberto	Заведующий лабораторией Dr. Sant'Anna Giuseppe
------------------------------------	---------------------------------------	--	---