

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 0598635115 - e-mail : info@modenacentroprove.it - www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

MECCANICA

ECOLOGIA

CERAMICA

AUTOMOTIVE

г. Модена, 01/10/20

Spett.le **AO KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD**
STARO-SITNENSKOE SHOSSE
00000 STUPINO - RUSSIAN (RUS) RU

испытываемый МАТЕРИАЛ и/или	Наименование	Ссылка Заказчика	ОТ
	SERIE TORINO	Vs. consegna	21/09/2020

К настоящему прилагается отчет по результатам испытаний № **20205495**, в котором приведены результаты требуемых проверок.

MODENA CENTRO PROVE

Директор
Sant'Unione dr. Giuseppe
Заведующий лабораторией
Dr. Sant'Unione Giuseppe



MODENA CENTRO PROVE s.r.l.
Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: 20205495/1

Модена, 01/10/20

ЗАКАЗЧИК

**AO KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD - - STARO-SITNENSKOE SHOSSE -
00000 - STUPINO - RUSSIAN (RUS) - RU**

испытуемый МАТЕРИАЛ и/или ОБРАЗЕЦ

; КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Наименование

SERIE TORINO;

Дата получения образца

21/09/2020;

дата принятия образца

21/09/2020;

Вид проведенного испытания

Определение стойкости к загрязнению

Применяемые стандарт/методика:

UNI EN ISO 10545-14:2015

Отступления от стандарта/методики

Нет

Применяемые контрольно- измерительные приборы

Люксметр код MCP C69 - Печь Nannetti код MCP C43

Этапы, выполняемые субподрядчиком

Нет

Ответственный за отбор образцов

Клиент

Результаты испытаний, представленные в этом Протоколе испытания, относятся только к образцу, отобранному нашими сотрудниками и/или предоставленному Заказчиком в том виде, в котором он был получен.

Идентификационные данные образца были предоставлены Заказчиком. Вся последующая дополнительная информация, предоставленная Заказчиком, будет отмечена в Протоколе испытаний синим цветом. Если информация, предоставленная Заказчиком, влияет на достоверность результатов, MCP снимает с себя ответственность любого рода.

Любые изменения и/или дополнения, внесенные в Протокол испытаний после его первого выпуска, будут выделены посредством подчеркивания текста.

Заказчик обязуется воспроизвести этот документ в полном объеме. Любая форма частичного воспроизведения запрещена.

Оператор

p.l. Bortolai Alberto

Заведующий отделением керамики

P.I. De Pasquale Roberto

Заведующий лабораторией

Dr. Saffi Biondi Giuseppe



Определение стойкости к загрязнению

Дата начала испытаний : 28/09/20


Дата окончания испытаний : 29/09/20

ОБРАЗЕЦ: Керамическая плитка, обозначенная « **SERIE TORINO** »

Испытание проводилось путем нанесения на рабочую поверхность плитки различных испытательных растворов на определенное время.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация загрязнений в зависимости от метода очистки



Оператор
p.l. Bortolai Alberto

Заведующий отделением керамики
P.I. De Pasquale Roberto

Заведующий лабораторией
Dr. Saffi Biondi Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

РЕЗУЛЬТАТЫ

Класс:

Очищающие вещества

Метод А	Метод В	Метод С	Метод D			Класс
Горячая проточная вода в течение	Слабое очищающее вещество	Сильное очищающее вещество	Растворитель			
			НСI 3%	КОН 200 г/л	АЦЕТОН	
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5
удалено						5

Оператор

p.l. Bortolai Alberto

Заведующий отделением керамики

P.I. De Pasquale Roberto

Заведующий лабораторией

Dr. Saffi Biondi Giuseppe